

Fil pour projection thermique - Zinacor® Z102
2.1 - Zn 99,99 % suivant DIN EN ISO 14919
Diamètre : 1,6 mm

Produit :

Les fils de zinc pur Zinacor sont produits à partir de zinc électrolytique de grande pureté. Ils conviennent pour la métallisation à la flamme et à l'arc électrique. La pureté correspond aux fils de projection thermique 2.1 - Zn 99,99 % selon DIN EN ISO 14919.

Composition chimique :

Fils de zinc selon DIN EN ISO 14919 (Fils, baguettes et cordons pour projection thermique à l'arc ou à la flamme)

	valeurs-types du fil Zinacor	DIN EN ISO 14919
Zn	≥ 99,99 %	≥ 99,99 %
Autres éléments		
Pb	≤0,003 %	≤0,007 %
Cd	≤0,002 %	≤0,004 %
Pb + Cd	≤0,005 %	≤0,011 %
Sn	≤0,001 %	≤0,001 %
Fe	≤0,005 %	≤0,005 %
Cu	≤0,001 %	≤0,002 %
Total autres	≤0,007 %	≤0,012 %

Propriétés mécaniques / physiques :

Résistance à la traction R _m	120 - 160* ¹⁾	Mpa
Limite élastique R _{p0,2}	70 - 120* ¹⁾	Mpa
Allongement A _{100mm}	min. 25* ¹⁾	%
Masse volumique	~ 7,14	g/cm ³
Température de fusion	~ 419	°C

*valeurs mesurées-types

Tolérance:

1,6 mm +0/-0,05 mm

Emballage :

- Fûts fibres
- Fûts métalliques
- Couronnes
- Bobines

Les mesures fournies sont basées sur nos propres mesures; elles ne donnent aucune garantie des propriétés.

Il n'existe aucune spécification de livraison.

Système de Gestion d'Entreprise certifié selon :

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001



ZINACOR S.A.

Centre d'Affaires Dony

rue de Chênée, 53

B-4031 ANGLEUR (BELGIQUE)

Téléphone : + 32 (0)4 366 64 74/75

Fax: +32 (0)4 366 64 77

e-mail : info@zinacor.com